



PCT/FR 2004 / 002634

REC'D 28 DEC 2004

WIPO

PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 20 OCT. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Martine PLANCHE



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

0 825 83 85 87

0,15 € TTC/min

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

Répond à l'INPI

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 540 @ W / 030103

REMISE DES PIÈCES DATE 15 OCT 2003 LIEU 69 INPI LYON N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0312031 DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 15 OCT. 2003		NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE IXAS CONSEIL 15 RUE EMILE ZOLA 69002 LYON	
Vos références pour ce dossier (facultatif) BR1468			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	Date
Demande de brevet initiale		N°	Date
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Procédé de séparation sélective de matériaux organiques usagés fragmentés au moyen de suspensions aqueuses denses.			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		GALLOO PLASTICS	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		14 084 819 921	
Code APE-NAF		2411L	
Domicile ou siège		1 AVENUE DU PORT FLUVIAL	
Rue			
Code postal et ville		15 925 01 HALLUIN	
Pays		FRANCE	
Nationalité		FRANCAISE	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2^{ème} page



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

15 OCT 2003
DATE
69 INPI LYON
LIEU
0312031
N° D'ENREGISTREMENT
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DB 540 W / 210502

6 MANDATAIRE (<i>si il y a lieu</i>)			
Nom		GAUCHERAND	
Prénom		Michel	
Cabinet ou Société		IXAS CONSEIL	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	15 rue Emile Zola	
	Code postal et ville	69 00 00 12 LYON	
	Pays	FRANCE	
N° de téléphone (<i>facultatif</i>)		04 78 37 75 16	
N° de télécopie (<i>facultatif</i>)		04 78 92 88 58	
Adresse électronique (<i>facultatif</i>)		michel.gaucherand@ixas-conseil.com	
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance (<i>en deux versements</i>)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (<i>joindre un avis de non-imposition</i>) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (<i>joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence</i>) : AG <input type="text"/>	
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences	
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>	
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) MICHEL GAUCHERAND IXAS CONSEIL : 422-5/070		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

PROCEDE DE SEPARATION SELECTIVE DE MATERIAUX ORGANIQUES
USAGES FRAGMENTES AU MOYEN DE SUSPENSIONS AQUEUSES DENSES

Domaine de l'invention

5 L'invention concerne un procédé de séparation sélective de matériaux organiques de synthèse en mélange, tels que des polymères et/ou des copolymères chargés ou non, qui sont des déchets en particulier usagés à recycler pour les
10 valoriser, ces matériaux organiques de synthèse étant issus de la destruction par broyage d'automobiles et de biens de consommation durables parvenus en fin de vie, ledit procédé de séparation sélective agissant par séparation de ces matériaux à un seuil de densité choisi
15 dans un milieu dense formé de suspensions liquides séparatives fluides composées de particules pulvérulentes dispersées dans une phase aqueuse, ces suspensions étant stabilisées à la valeur seuil de densité choisie pour provoquer la séparation sélective d'une fraction
20 déterminée du mélange des matériaux usagés à séparer.

Les matériaux organiques de synthèse usagés concernés proviennent généralement de résidus de broyage automobile et de biens de consommation durables, arrivés en fin de
25 vie, dans lesquels une multiplicité de types de matériaux organiques de synthèse, que sont les polymères et/ou des copolymères chargés ou non, ignifugés ou non, adjuvantés ou non, sont à considérer comme valorisables et dans lesquels une multiplicité d'autres matériaux sont
30 considérés comme des contaminants gênants tels que des métaux, des minéraux et autres contaminants divers qui doivent être préalablement éliminés. D'autres déchets, tels que des déchets industriels mélangés contenant des matériaux organiques de synthèse et des déchets
35 d'emballage tels que des polymères et/ou copolymères en provenance de collectes municipales et contenant également

-2-

des matériaux polymères mélangés peuvent être tout autant considérés comme potentiellement valorisables.

Dans les industries de recyclage de matériaux organiques de synthèse usagés à valoriser, sont pratiqués divers procédés de séparation des constituants des flux, plus ou moins polluants et plus ou moins pollués, plus ou moins concentrés en matériaux organiques de synthèse valorisables qu'il faut séparer des polluants, concentrer et trier par flux homogènes de types de matériaux organiques de synthèse présents, tels que par exemple polyéthylène, polypropylène, polystyrène, (PS), copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène, (ABS), polyamides (PA), chlorure de polyvinyle (PVC), polyesters, polyuréthane, polycarbonate, copolymères acryliques ou métacryliques ou autres, tous les polymères pouvant être chargés, adjuvantés, ignifugés ou non.

Ces procédés connus permettent actuellement d'extraire et de séparer des flux à traiter, constitués de mélanges de matériaux organiques de synthèse à valoriser et de matériaux contaminants à éliminer, ces flux comprenant :

- ✓ une phase de matériaux organiques de synthèse de densité inférieure à 1,
- ✓ une phase de matériaux organiques de synthèse de densité supérieure ou égale à 1,
- ✓ une phase de matériaux organiques de synthèse, formée par exemple de mousses de polyéthylène, de polyuréthane, de déchets de films, de fils ou autres,
- ✓ une phase de matériaux contaminants à éliminer dont les constituants ne sont pas valorisables dans de tels procédés de séparation et de valorisation, par

exemple du sable, des débris de verre, des débris de bois, des restes de métaux ou autres.

L'un de ces procédés de séparation de matériaux polymères de tous types provenant de broyage de véhicules automobiles et/ou d'autres objets en fin de vie (décrit dans le brevet européen EP 0918606 B), consiste, après une étape de broyage assurant la fragmentation des matériaux organiques de synthèse, préférentiellement à effectuer une
10 séparation mécanique par facteur de forme, suivie d'une première étape de séparation par densité qui provoque la séparation de tous les matériaux organiques de synthèse à valoriser en deux flux :

15 ✓ l'un de densité inférieure à 1, comprenant notamment et par exemple les polyoléfines non chargées, telles que les polyéthylènes ($d=0,92$ à $0,95$), les polypropylènes (d autour de $0,9$), les copolymères d'éthylène et de vinylacétate, les
20 copolymères d'éthylène-propylène caoutchouc (E.P.R.), les copolymères d'éthylène-propylène-diène-monomère (E.P.D.M.), les mousses de polyéthylène (PE), de polypropylène (PP), de polyuréthane (PU) ou autres,

25

✓ l'autre, de densité supérieure ou égale à 1, comprenant notamment et par exemple :

- du Polystyrène : PS non chargé (d autour de $1,05$)
- 30 - des copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène : ABS non chargé (d environ $1,07$)
- des chlorures de polyvinyle : PVC rigide non chargé (d autour de $1,30$ à $1,40$) et chargé (d

-4-

autour de 1,40 à 1,55), plastifiés tels que plastisol et mousses de PVC

- des polycarbonates : PC non chargé, de densité $d=1,20$ à $1,24$, PC chargé à 20% de fibres de verre de densité $d=1,3$ ou encore PC chargé à 30% de fibres de verre de densité $d=1,44$
- des caoutchoucs thermoplastiques, sauf les caoutchoucs alvéolaires thermodurcissables
- des polyuréthanes : PU chargés ($d=1,21$ environ)
- des polypropylènes chargés Talc (PP Talc chargé entre 5% et 40% en talc)
- des polyéthylènes chargés : (PE chargés entre 2% et 40% de charges)
- des polyesters insaturés (d allant de environ $1,10$ à $1,13$)
- des polyesters saturés ($d \geq 1,20$), chargés ou non (souvent chargés en fibres de verre)
- des polyamides : PA_6 ($d=1,13$), $PA_{6,6}$ ($d=1,14$), $PA_{6,10}$ ($d=1,08$), PA_{11} ($d=1,04$), PA_{12} ($d=1,02$), chargés ou non chargés
- des poly méthacrylates de méthyle : PMMA ($d=1,18$)
- autres.

Ces deux flux sont ultérieurement traités pour en extraire chaque composant, les séparer selon des flux homogènes et les traiter pour en faire des granulés formulés, directement utilisables selon les procédés de la plasturgie.

Si le flux du mélange de matériaux organiques de synthèse valorisables de densité inférieure à 1 est efficacement

traité par une succession d'étapes de séparation en milieu aqueux par des bains de densité adaptée, permettant une sélection fine des divers composés polymères présents dans ledit flux, il n'en est pas de même du flux du mélange des
5 matériaux organiques de densité supérieure ou égale à 1 dont les divers matériaux organiques de synthèse s'avèrent difficilement séparables.

Pour ce deuxième flux, en effet, qui se compose d'un
10 mélange de polymère, et/ou copolymères chargés ou non, dont les densités s'étalent de 1 à environ 1,6, la séparation des divers matériaux organiques de synthèse présents dans le mélange s'effectue par densité dans des séparateurs hydrauliques dont le milieu liquide de
15 séparation est formé d'eau, d'agents tensio-actifs, et de composés minéraux tels que des argiles et en particulier de la bentonite et éventuellement des composés solubles dans l'eau tels que des sels minéraux, composés mis en œuvre pour augmenter la densité de la phase liquide et la
20 porter à une valeur de densité permettant en principe une séparation des divers matériaux organiques de synthèse en deux phases distinctes, l'une surnageant et l'autre décantant dans le fond du séparateur, chaque phase formant un nouveau flux soumis à son tour à une nouvelle
25 séparation par densité.

Toutefois, il se révèle à l'usage, en particulier dans des installations de séparation par densité, en service dans des ensembles industriels de traitement de matériaux
30 organiques de synthèse usagés à valoriser, que les milieux liquides de séparation ne sont pas suffisamment stables pour permettre des séparations sélectives pointues par densité, c'est-à-dire procurant des séparations très homogènes en types de matériaux triés, les flux provenant
35 de la séparation pouvant être des mélanges de plusieurs

-6-

matériaux dont les densités respectives sont très proches les unes des autres.

Il a été en effet observé divers phénomènes
5 particulièrement gênants se développant au sein de ces milieux liquides de séparation par densité ; ces phénomènes gênants, qui sont de réels inconvénients, pouvant être :

- 10 ✓ une évolution de la rhéologie desdits milieux liquides qui se manifeste par une variation perturbante de leur viscosité vers un état plus fluide ou plus pâteux,
- 15 ✓ une dérive ou une variation de la densité apparente des milieux liquides, la densité ne pouvant rester stable au niveau seuil initialement choisi pour une
bonne séparation des matériaux organiques de
synthèse usagés à valoriser, cette dérive
20 (variation) provoquant une évolution de la composition des flux séparés par un milieu liquide dense,
- 25 ✓ une décantation dans le temps d'une partie des composés minéraux dispersés dans le milieu aqueux pour créer la densité choisie, en partie à l'origine de l'évolution de la densité du milieu liquide de séparation,
- 30 ✓ une quasi-impossibilité de pouvoir séparer finement des matériaux organiques de synthèse usagés à valoriser, chargés ou non, dès lors que la séparation par densité des uns et des autres matériaux doit se faire sur une différence de

densité $\Delta=|0,01|$, c'est-à-dire dans un intervalle autour de la densité choisie "ds" de ds $\pm 0,005$.

Il existe dès lors un problème certain et important quant
5 à la séparation par densité très fine des matériaux organiques de synthèse usagés à valoriser tels que sont des polymères et/ou copolymères chargés ou non qui sont des déchets usagés à recycler, issus de la destruction par
10 broyage d'automobiles et de biens de consommation durables parvenus en fin de vie, pour obtenir des flux homogènes de matériaux séparés, sans qu'il y ait de dérive de la densité et mélange de matériaux sélectionnés.

Etat de la technique

15

Séparer le mieux possible des uns des autres des matériaux solides difficilement séparables, de densité au moins égale à 1 et généralement très supérieure, en un milieu liquide dense, a fait l'objet de nombreux travaux de
20 recherche et d'applications industrielles.

Le milieu liquide dense de l'état de la technique, de densité généralement supérieure à 1, est formé d'une phase aqueuse dans laquelle :

25

- ✓ peuvent être dissouts des sels minéraux solubles pour augmenter la densité réelle de la phase aqueuse jusqu'à une valeur de densité souhaitée,
- ✓ peuvent être dispersées des argiles pulvérulentes
30 pour créer une suspension de densité apparente jusqu'à obtenir la densité souhaitée,
- ✓ peuvent être combinés les deux moyens précités que sont les solubilisations de sels augmentant la densité de la phase aqueuse et la dispersion des
35 argiles dans la phase aqueuse à densité augmentée,

-8-

pour augmenter, dans la limite du possible, la stabilité de la suspension des argiles dans la phase aqueuse densifiée.

5 Dans le cas, par exemple, du traitement de minerais, les procédés de densité pratiqués consistent à séparer les minerais de leur gangue, après une action mécanique de broyage à la maille de libération, dans une suspension aqueuse d'argile pulvérulente dispersée, l'argile agissant
10 en tant qu'agent densifiant, à la concentration adéquate pour permettre la séparation des composants à séparer en deux phases, l'une surnageante et l'autre décantant.

Toutefois, aux concentrations d'argile mise en œuvre pour
15 préparer les suspensions densifiées de séparation, la stabilité desdites suspensions est toute relative car les concentrations en argile peuvent évoluer dans le temps, selon l'évolution de la composition de la gangue présente à éliminer dont la densité n'est pas stable et varie selon
20 la zone d'extraction de même que la densité du minerai à extraire.

Dans ces procédés, le seuil de densité choisi pour la séparation est relativement grossier et ne peut attendre
25 habituellement en sensibilité de séparation le premier chiffre après la virgule, c'est-à-dire par exemple un milieu de séparation densifié dont la densité apparente sera comprise entre 1,4 et 1,5.

30 Dans le cas, par exemple, des matériaux organiques de synthèse usagés à valoriser que sont les matériaux polymères fragmentés à séparer entre eux ou à séparer de leurs polluants, sont pratiqués des procédés de séparation par milieux liquides denses, utilisant la solubilisation
35 de sels minéraux dans la phase aqueuse ou la dispersion

d'argiles pulvérulentes en quantité adéquate pour établir la densité seuil du partage en présence d'agents tensio-actifs.

5 Des documents ont décrit de tels milieux denses liquides de séparation. Un premier document (DE19964175) décrit une technologie permettant la séparation d'un mélange hétérogène de matériaux polymères fragmentés, selon leur densité apparente, dans une solution aqueuse saline
10 constituant le milieu liquide dense ayant une densité prédéterminée, la séparation s'effectuant selon un flux laminaire nécessitant une optimisation des conditions de débits de la solution aqueuse saline et du mélange de matériaux polymères à séparer.

15 Le procédé ainsi évoqué apparaît être plutôt adapté seulement à une valeur unique de densité, tant il semble difficile de faire évoluer la densité du milieu liquide dense selon un large éventail de valeurs, cette évolution
20 étant liée au fait que pour parvenir à des densités relativement élevées, il est nécessaire de mettre en œuvre des concentrations de plus en plus importantes en sels solubilisés ; ce procédé, dès lors, peut devenir d'un coût d'exploitation inacceptable pour séparer des matériaux
25 organiques de synthèse usagés à valoriser de très faible valeur ajoutée, et ce d'autant plus que la technologie utilisée est soumise à une action corrosive évidente de la part du milieu liquide salin.

30 Un autre document (US 3,857,489) décrit un procédé de séparation d'un flux de matériaux à séparer dans un milieu aqueux dense fait d'une suspension d'argile pulvérulente, dispersée dans de l'eau dont la stabilité est améliorée grâce à l'ajout dans la suspension d'un agent (tensi-
35 actif) stabilisant de l'argile de type hétéro

polysaccharides hydrosolubles. Mais la stabilité de la suspension séparative n'est pas suffisamment acquise, un phénomène de décantation des particules d'argiles se produisant, qui provoque une variation importante du seuil
5 de densité choisi pour la séparation sélective.

Un autre document (EP 0918 606 B1), tel qu'il a été précédemment évoqué, décrit un procédé de séparation de matériaux polymères fragmentés, provenant de broyage de
10 véhicules automobiles et/ou autres objets en fin de vie qui pratique, sur un flux constitué d'un mélange de polymères et/ou copolymères chargés ou non, dont les densités s'étagent de 1 à 1,6, la séparation en milieu liquide dense mettant en œuvre une suspension faite
15 d'argile pulvérulente dispersée dans de l'eau, afin d'obtenir un milieu séparatif par densité à un seuil de densité choisi. Mais, comme il a été dit, une telle suspension séparative présente des inconvénients peu surmontables comme une variation de la rhéologie, de la
20 densité dans le temps, une décantation de l'argile pulvérulente et une impossibilité de fixer un seuil de densité particulièrement fin portant par exemple sur le deuxième chiffre après la virgule et de l'y maintenir.

25 Ainsi, l'état de la technique propose divers procédés de séparation de matériaux à séparer, tels ceux résultant du broyage de véhicules et/ou de biens de consommation durables en fin de vie comme l' électroménager, les matériels électroniques ou autres qui, après la
30 récupération des métaux, sont des matériaux organiques de synthèse, en mettant en œuvre des milieux denses liquides, avec tous les inconvénients évoqués précédemment.

Mais l'état de la technique ne propose pas de procédés de
35 séparation particulièrement fine des divers types de

constituants, de densité au moins égale à 1 et généralement très supérieure à 1, formant un mélange de matériaux organiques de synthèse usagés et à valoriser, se présentant sous un aspect fragmentaire.

5

Objectifs de l'invention

Le problème industriel qui se pose au terme de l'examen de l'état de la technique et qui apparaît encore insoluble à travers cet état de la technique est de réaliser un
10 procédé et une installation correspondants de séparation fine par différence de densité au moyen d'un milieu liquide dense de mélanges complexes de matériaux de synthèse organiques usagés de tous types, à séparer type
15 par type, ayant chacun une densité au moins égale à 1, en vue de les valoriser par recyclage, tous ces matériaux étant des polymères et/ou copolymères thermoplastiques ou thermodurs, chargés ou non.

20 A titre d'exemples peuvent être cités tous les thermoplastiques tels que polyoléfiniques et copolymères oléfiniques, PVC et dérivés, polystyrène et ses copolymères, dérivés cellulosiques, polyamides, polymères acryliques et autres..., mais aussi les thermodurcissables
25 tels que polyesters insaturés, polyuréthanes réticulés, phénoplastes, aminoplastes, résines époxydes et autres... et tous les polymères spéciaux tels que polycarbonate, polyimides, polyuréthanes linéaires, polyesters saturés, silicones, polymères fluorés ou autre, les élastomères de
30 synthèse et autres..., ces produits organiques pouvant être utilisés seuls ou en mélange, mais pouvant aussi être modifiés par des charges minérales, des fibres de renfort, des retardateurs de flamme, des additifs chocs, des colorants, des stabilisants lumière ou thermique, des

lubrifiants, des antistatiques, des agents d'expansion et autres...

De nombreux objectifs sont des lors assignés à l'invention
5 pour que l'essentiel au moins des inconvénients manifestes dans l'état de la technique soit éliminé.

Un premier objet de l'invention est de créer un procédé et son installation industrielle correspondante permettant de
10 réaliser une séparation sélective de matériaux organiques de synthèse en mélange, tels que polymères et/ou copolymères chargés ou non, de divers type, qui sont des déchets usagés à recycler pour les valoriser, et sont
15 issus de la destruction par broyage d'automobiles et de biens de consommation durables en fin de vie, par densité à un seuil de densité choisi "ds" pour provoquer leur séparation, la densité s'effectuant dans un milieu liquide dense formé de suspensions séparatives stables composées de particules pulvérulentes dispersées dans une phase
20 aqueuse.

D'autres objets de l'invention sont de créer un procédé et une installation industrielle permettant de réaliser la séparation sélective des matériaux précités, par densité,
25 grâce auxquels :

- ✓ la rhéologie des suspensions séparatives reste stable et ne subit aucune déviance se manifestant par une fluidisation ou un épaississement du milieu
30 liquide dense,
- ✓ la densité apparente "ds" établie pour chaque suspension séparative ne subit aucune dérive par effet de déstabilisation de la suspension dans le temps provoquant la décantation de particules

pulvérulentes initialement dispersées en plus ou moins grande quantité,

5 ✓ la quasi-totalité au moins des particules pulvérulentes participent activement et effectivement à la création de la densité apparente des suspensions séparatives en raison de leur homogénéité dimensionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'éliminer au fur et à mesure des particules sédimentant dans le milieu liquide
10 dense, parce que dimensionnellement trop grandes et dès lors trop lourdes,

✓ la séparation sélective et fine des divers matériaux organiques de synthèse constitutifs d'un mélange à trier dont la sensibilité de tri d'un
15 matériau à un autre peut atteindre un différentiel de $\Delta = |0,001|$ ou encore la valeur de la densité ciblée "ds" à $\pm 0,0005$.

Exposé sommaire de l'invention

20 Selon les divers objets précédemment énoncés, le procédé de séparation sélective par densité de matériaux organiques de synthèse usagés et à recycler pour les valoriser, de densité au moins égale à 1, issus de la
25 destruction par broyage de biens durables parvenus en fin de vie, tels que des véhicules automobiles, le matériel électroménager, le matériel électronique, permet l'élimination des inconvénients décelés dans l'état de la technique et l'apport, simultanément, de substantielles
30 améliorations par rapport aux moyens antérieurement décrits.

Selon l'invention, le procédé de séparation sélective de
chacun des constituants d'un mélange de matériaux
35 organiques de synthèse, en particulier usagés et à

valoriser par recyclage, de densité au moins égale à 1, se présentant sous une forme fragmentée, consistant à effectuer leur séparation par l'introduction dudit mélange dans un milieu liquide dense, qui est une suspension aqueuse de particules pulvérulentes dispersées en quantité adéquate dans une phase aqueuse, pour créer un niveau de densité "ds" choisi comme seuil de séparation des divers matériaux organiques de synthèse fragmentés à séparer sélectivement par type, caractérisé en ce que ladite suspension séparative est rendue sélective, stable et invariante en densité à un niveau de précision de $\pm 0,0005$ par rapport au seuil de densité "ds" choisi pour la séparation sélective lorsqu'elle est formée :

- a) de particules pulvérulentes de coupe granulométrique d'au plus 30 μm , préférentiellement d'au plus 20 μm , et très préférentiellement d'au plus 5 μm ces particules solides pulvérulentes ainsi dimensionnées étant dispersées et présentes dans la phase aqueuse en quantité suffisante pour atteindre le seuil de densité "ds" choisi,
- b) d'un agent hydrosoluble de stabilisation des caractéristiques rhéologiques et d'invariance de la densité apparente "ds" à un niveau de précision de $\pm 0,0005$ par rapport à ladite densité "ds", de la suspension de particules solides pulvérulentes
- c) d'une phase aqueuse.

Description détaillée de l'invention

Le procédé de séparation sélective de mélange de matériaux organiques de synthèse usagés s'appliquant à tous les matériaux polymères et/ou copolymères, mélangés et fragmentés, chargés ou non, que l'on cherche à valoriser, qu'ils soient d'origine thermoplastique et/ou thermodure.

Selon le procédé de l'invention, les particules pulvérulentes mises en œuvre dans la formation de la suspension aqueuse de séparation fine des divers types de matériaux organiques de synthèse usagés à valoriser, se présentant sous la forme d'un mélange de matériaux fragmentés, sont choisies de telle sorte que :

- ✓ la rhéologie reste stable dans le temps, c'est-à-dire exempte de variation significative de son état vers un état plus fluide ou plus dense,
- ✓ la densité apparente "ds" choisie comme le seuil de séparation fine et d'extraction d'un type de matériau organique de synthèse usagé du mélange de matériaux usagés le contenant atteigne et conserve cette valeur de densité apparente "ds" avec une précision ciblée dans l'intervalle "ds $\pm 0,0005$ " donnant ainsi une sensibilité de tri par densité d'un matériau à un autre matériau.

20

Les particules pulvérulentes mises en œuvre selon l'invention peuvent être d'origine naturelle ou synthétique.

Quand les particules pulvérulentes sont d'origine naturelle, elles peuvent être choisies dans le groupe des matériaux minéraux pulvérulents constitué par les argiles, susceptibles de former une suspension plastique stable au contact de l'eau, qui peuvent appartenir aux groupes constitués par le groupe des kaolinites, telles que par exemple la kaolinite, la dickite, l'halloysite, les kaolinites désordonnées, les serpentines ; le groupe des micas, tels que par exemple muscovite, biotite et paragonite, la pyrophyllite et le talc, les illites et la glauconite ; le groupe des montmorillonites, telles que

35

par exemple le beidélite, la stévensite, la saponite, et l'hectorite ; le groupe des chlorites ; le groupe des vermiculites ; le groupe des argiles interstratifiées dont la structure unitaire est une combinaison des groupes
5 précédents ; le groupe des argiles fibreuses, telles que par exemple l'attapulgite (palygorskite), la sépiolite ; ou encore le groupe formé par le carbonate de calcium (la calcite), le carbonate de magnésium, la dolomie (carbonate double de calcium et de magnésium), le sulfate de calcium
10 dihydraté (gypse), le talc, l'alumine, la silice, le dioxyde de titane, la zircon.

Quand les particules pulvérulentes sont d'origine synthétique, elles peuvent être choisies dans le groupe
15 constitué par les poudres de verre, le carbonate de calcium précipité, les poudres métalliques.

Pour créer les conditions d'une suspension stable par leur dispersion dans la phase aqueuse, lesdites particules
20 pulvérulentes mises en œuvre selon l'invention doivent avoir une coupe granulométrique d'au plus 30 μm préférentiellement d'au plus 20 μm et très préférentiellement d'au plus 5 μm .

25 En outre, ces particules pulvérulentes peuvent avoir un diamètre médian d'au plus 5 μm et préférentiellement compris entre 1 μm et 0,005 μm .

Quand les caractéristiques dimensionnelles des particules
30 pulvérulentes sont au-delà des valeurs limites précédemment énoncées, il apparaît manifeste que les suspensions séparatives denses obtenues par leur dispersion dans la phase aqueuse conduisent à des phénomènes de sédimentation, d'instabilité des
35 caractéristiques et de déviation du seuil "ds" ciblé, pour

assurer la séparation fine souhaitée des matériaux organiques de synthèse usagés.

La quantité pondérale des particules pulvérulentes dispersées dans la phase aqueuse est dépendante du seuil de densité "ds" choisi pour réaliser la séparation fine d'un type de matériaux polymères usagé de densité généralement supérieure à 1, d'un mélange de matériaux usagés le contenant.


10

Pour séparer, par exemple, du polystyrène (PS) non chargé dont la densité est de 1,05, d'un copolymère d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) non chargé de densité 1,07, la quantité de particules pulvérulentes (CaCO₃ broyé) est de 99 g par litre de phase aqueuse pour créer un milieu de densité séparative fine de ces deux matériaux, qui a une densité "ds" exactement égale à 1,06. Selon le procédé de l'invention, l'agent hydrosoluble de stabilisation des caractéristiques rhéologiques et d'invariance de la densité apparente "ds" à un niveau de précision de $\pm 0,0005$ par rapport à ladite densité "ds" de la suspension de particules solides pulvérulentes, est choisi dans le groupe constitué par les agents hydrosolubles de stabilisation connus tels que par exemple les phosphates et polyphosphates, les esters alkylphosphates, alkylphosphonate, alkylsulphate, alkylsulfonate qui provoquent une défloculation des argiles colloïdales et permettant l'usage d'une suspension de forte densité et de faible viscosité, la lignine, les lignosulfonates sous forme de sels de calcium, de sodium, de fer, de chrome, de fer et de chrome, les copolymères d'anhydride maléique et d'acide styrène sulfonique, les copolymères de méthylacrylamide et d'acide (méthyl) acrylique substitués, neutralisés, estérifiés ou non, les copolymères, d'acide méthylacrylamido-alkyl sulfonique et

35

de (méthyl)acrylamide, les polymères hydrosolubles d'acide acrylique mis en œuvre sous la forme acide ou, éventuellement, neutralisé en tout ou en partie par des agents alcalin et/ou alcalino-terreux, par les amines et/ou salifiées par des ions monovalents et/ou polyvalents, et/ou estérifiées ou encore parmi les copolymères acryliques, hydrosolubles disposant d'un motif phosphaté, phosphoné, sulfaté, sulfoné.

10 Préférentiellement, ledit agent hydrosoluble peut être choisi parmi les copolymères acryliques hydrosolubles, dont certains seulement sont connus, répondant à la formule générale :



dans laquelle :

- ✓ Z est un motif de type phosphate, phosphonate, sulfate, sulfonate, ayant au moins une fonction acide libre, toute autre fonction acide pouvant être occupée par un cation, un groupement ammonium, une amine, un alkyle en C₁ à C₃, un aryle en C₃ à C₆ substitué ou non, un alkylaryle, un ester en C₁ à C₁₂ de préférence en C₁ à C₃, ou un amide substitué.
- ✓ n prend une valeur comprise entre 0 et 95,
- ✓ p prend une valeur comprise entre 95 et 5,
- ✓ q prend une valeur comprise entre 0 et 95,
- ✓ le cumul de n+p+q étant égal à 100, sachant que n et q peuvent être séparément nuls,

- 5

✓ R₁ et R₂ peuvent être simultanément de l'hydrogène ou encore pendant que l'un est de l'hydrogène, l'autre peut être une fonction carboxylique estérifiée ou non par un alcool en C₁ à C₁₂ et de préférence en C₁ à C₄,
- 10

✓ R₃ peut être de l'hydrogène ou un radical alkyl en C₁ à C₁₂ et de préférence en C₁ à C₄,

✓ R₄ et R₅ peuvent être, simultanément ou non, de l'hydrogène ou un radical alkyl en C₁ à C₁₂, de préférence en C₁ à C₄, un aryle substitué ou non, une fonction carboxylique estérifiée ou non par un alcool en C₁ à C₁₂ et préférentiellement en C₁ à C₄,
- 15

✓ R₆ est un radical, qui établit le lien entre le motif Z et la chaîne polymérique, ce radical R₆ pouvant être un alkylène de formule $\text{(CH}_2\text{)}_r$ dans laquelle r peut prendre les valeurs de l'intervalle 1 à 12, un oxyde ou polyoxyde d'alkylène de formule $\text{(R}_8\text{-O)}_s$ dans laquelle R₈ est un alkylène en C₁ à C₄ et s peut prendre les valeurs de 1 à 30, ou encore
- 20

une combinaison des deux formules $\text{(CH}_2\text{)}_r$ et $\text{(R}_8\text{-O)}_s$,

✓ R₇ peut être de l'hydrogène ou un radical alkyl en C₁ à C₁₂, préférentiellement en C₁ à C₄,
- 25

✓ R₉ et R₁₀ peuvent être simultanément de l'hydrogène, ou encore pendant que l'un est de l'hydrogène, l'autre est un groupement carboxylique, un ester en C₁ à C₁₂, préférentiellement en C₁ à C₃, un alkyle en C₁ à C₁₂, préférentiellement en C₁ à C₃, un aryle en C₅ ou C₆ ou un alkylaryle,
- 30

✓ R₁₁ peut être de l'hydrogène, un groupement carboxylique, un alkyle en C₁ à C₃ ou un halogène,

✓ R₁₂ peut être un ester en C₁ à C₁₂, de préférence en C₁ à C₅, un amide substitué ou non, un alkyl en C₁ à C₁₂, de préférence en C₁ à C₃, un aryle en C₅ ou C₆, un alkylaryle, un halogène, un groupement

carboxylique ou encore un groupement alkyle ou aryle, phosphaté, phosphoné, sulfaté, sulfoné.

La quantité pondérale de l'agent hydrosoluble de stabilisation s'exprime en % en poids sec/sec dudit agent par rapport à la quantité pondérale de particules pulvérulentes mises en suspension. Cette quantité pondérale dudit agent est comprise entre 0,02% et 5%, et préférentiellement entre 0,1% et 2% sec/sec par rapport à la quantité pondérale des particules pulvérulentes.

L'agent hydrosoluble de stabilisation est un copolymère dont la masse moléculaire est généralement comprise entre 5000 et 100000.

15

L'agent hydrosoluble de stabilisation se présente sous l'aspect d'une solution aqueuse du copolymère qui peut être ou non neutralisé, partiellement ou totalement, au moyen d'un agent de neutralisation choisi dans le groupe constitué par les hydroxydes de sodium, de potassium, d'ammonium, de calcium, de magnésium et les amines primaires, secondaires ou tertiaires, aliphatiques et/ou cycliques, telles que les mono, di, tri éthanolamines, les mono et diéthylamines, la cyclohexylamine, la méthylcyclohexylamine...

25

Selon le procédé de l'invention, la phase aqueuse est choisie parmi les eaux dont la conductivité est préférentiellement d'au plus 50 ms, et plus préférentiellement choisie parmi les eaux ayant une conductivité comprise entre 0,2 ms et 40 ms, étant entendu que l'unité de mesure en matière de conductivité est le SIEMENS et que les mesures des eaux mises en œuvre se manifestent être à l'échelle de 10^{-3} Siemens, c'est-à-dire le millisiemens représenté par ms.

35

Le milieu aqueux mis en œuvre peut être choisi dans le groupe constitué par des eaux aussi diverses que les eaux de source, les eaux alimentaires, les eaux industrielles traitées ou non, tournant en circuit fermé ou non, de l'eau de mer, sachant que la stabilité de la suspension est acquise au niveau de la densité seuil "ds" choisie pour effectuer une séparation fine quand les deux critères qui sont le dimensionnement des particules (a), et la présence d'un agent stabilisant hydrosoluble (b), sont réunis.

Selon l'invention, la préparation des suspensions stables de particules pulvérulentes dispersées en quantité adéquate dans une phase aqueuse pour créer un niveau de densité "ds" précis choisi comme seuil de séparation des divers matériaux organiques de synthèse usagés fragmentés à séparer sélectivement grâce à la précision de la densité du milieu de séparation, se fait sous agitation par l'introduction contrôlée des particules pulvérulentes en quantité déterminée pour parvenir au seuil de densité souhaité, et ce en présence de l'agent hydrosoluble de stabilisation.

Les suspensions stables de particules pulvérulentes selon l'invention,

- permettant la séparation fine et sélective de divers matériaux organiques de synthèse constitutifs d'un mélange à trier,
- dont la sensibilité au tri d'un matériau à un autre peut atteindre un différentiel $\Delta = |0,001|$
- permettant de séparer avec efficacité des matériaux polymères en particulier usagés à séparer dont les densités se trouvent

dispersées dans un intervalle allant de 1,000 à 1,600.

Toutefois, dans le cas de matériaux polymères en
5 particulier usagés de densité rigoureusement identique
mais de nature chimique différente, d'autres moyens de
séparation opérant sur d'autres caractéristiques desdits
matériaux ou d'autres comportements physico-chimiques sont
à mettre en œuvre pour achever ladite séparation
10 sélective.

Selon l'invention, le procédé est mis en œuvre dans une
installation industrielle comportant au moins un
séparateur hydraulique.

15 Par séparateur hydraulique, on entend définir des
séparateurs statiques c'est-à-dire un dont la phase
aqueuse est stagnante ou des séparateurs dynamiques dont
la phase aqueuse est un flux actif pouvant être lumineuse.

20 Dans le cas où l'installation industrielle comporte un
seul séparateur hydraulique, il est possible de faire
évoluer la densité "ds" choisie :

- 25 - dans le sens croissant, par ajout contrôlé des
particules pulvérulentes définies et de l'agent
hydrosoluble de stabilisation, dans la
suspension présente dans le séparateur
hydraulique, jusqu'à atteindre la nouvelle
densité "ds" seuil choisie
- 30 - dans le sens décroissant par ajout d'eau
jusqu'à atteindre la nouvelle densité "ds"
seuil choisie.

L'évolution de la densité de la suspension stable
35 séparative, dans un sens croissant ou décroissant,

s'effectue sous une agitation mécanique du milieu aqueux dense en cours de correction et/ou sous recirculation du milieu dense par prélèvement dans le fond du séparateur hydraulique et réinjection au sommet dudit séparateur.

5

Dans le cas où l'installation industrielle comporte plusieurs séparateurs hydrauliques, les divers séparateurs sont placés les uns à la suite des autres, selon un système en cascade fonctionnant avec des suspensions
10 stables ayant chacune un seuil de densité "ds" précis, dans un ordre croissant ou décroissant des densités.

Dans la conduite du procédé selon l'invention, la densité seuil "ds" de la suspension aqueuse de séparation fine est
15 contrôlée en continu par des moyens de mesure appropriés et soumise à correction dès lors qu'une dérive est perçue. Par exemple, et pour ce faire, chaque séparateur hydraulique, est piloté quant à la densité du milieu dense qu'il contient au moyen de deux électrovannes s'ouvrant
20 chacune sur deux circuits connectés à deux réservoirs. L'un des réservoirs contient une suspension « mère » concentrée à environ 60% en particules pulvérulentes, stabilisée en agent hydrosoluble de stabilisation selon l'invention, permettant d'introduire une quantité
25 déterminée de la suspension mère qui corrige vers le haut toute dérive vers un abaissement de la densité du milieu dense de séparation fine.

L'autre réservoir contient de l'eau permettant
30 d'introduire une quantité déterminée qui corrige vers le bas toute dérive vers une augmentation de la densité du milieu dense de séparation fine.

La mesure de la densité du milieu dense de chaque
35 séparateur hydraulique se fait en continu par des

appareils de mesure adaptés qui déclenchent l'ouverture de l'une ou l'autre des électrovannes puis la fermeture dès lors que le niveau de densité seuil "ds" est atteint.

- 5 La conduite du procédé et la récupération des flux séparés sont tels qu'il n'est pas nécessaire de pratiquer une quelconque agitation. Toutefois, une recirculation de chaque suspension peut être réalisée dans chaque séparateur hydraulique par prélèvement de ladite
10 suspension au fond dudit séparateur et réinjection dans la partie supérieure.

Les séparateurs hydrauliques ont des capacités de séparation de l'ordre de 1 à 10 tonnes à l'heure et
15 opèrent en continu. Ils peuvent toutefois opérer par campagne, permettant alors de changer les valeurs des densités de coupure et de ne pas avoir impérativement besoin d'une cascade de plus de 3 ou 4 séparateurs hydrauliques. Dans ce cas, le milieu dense est fabriqué
20 sur mesure pour chaque séparateur au regard de la campagne de séparation à mener.

Exemple 1 : (conforme à la figure 1)

- 25 Sur un site de broyage industriel de matériels électroménagers en fin de vie et après la séparation de la majeure partie des divers métaux à récupérer, un flux de - 22,4 tonnes de matériaux valorisables issus de cette séparation formé d'un mélange de polymères de synthèse
30 usagés à valoriser et de matériaux contaminants à éliminer est soumis à une phase de préconcentration afin de sélectionner dans ce mélange de matériaux polymères usagés à valoriser les matériaux polymères usagés appartenant à l'intervalle de densité allant de 1,000 à 1,200 à traiter

selon l'invention, la borne inférieure étant incluse, la borne supérieure étant exclue.

La composition du flux de matériaux entrant dans la phase de préconcentration est donnée dans le tableau I ci-après.

5

Tableau I :

Matériaux	Composition broyée à la grille de 25 mm	Teneur en % en poids
Polymères	PE, PP, PS, ABS, PP Talc, PVC,... sous forme fragmentée	65% en poids
Caoutchouc et/ou élastomères	Tous types de joints et/ou de gainages isolants de câbles électriques	29% en poids
Métaux	Fragments de métaux ferreux mais surtout non ferreux : cuivre, aluminium...	6% en poids

La préconcentration est effectuée sur le flux précité, et consiste à traiter le mélange des matériaux issus de broyage se présentant sous une forme fragmentée, pour en éliminer au moins pour partie les matériaux contaminant les matériaux valorisables. Ledit mélange à traiter comprenant :

- 15 ✓ Une fraction de matériaux valorisables, qui sont des matériaux polymères de synthèse non expansés, de nature et/ou de compositions et/ou de facteurs de forme multiples, se présentant sous l'aspect de fragments allant d'un état rigide à un état souple,

✓ Des fractions de matériaux contaminants formés de matériaux métalliques et/ou de matériaux organiques autres que les matériaux polymères non expansés et/ou des matériaux polymères de synthèse dans un état expansé, comporte les étapes suivantes de traitement :

a) Une première étape de séparation mécanique en (A) par criblage et/ou facteur de forme pour extraire au moins pour partie du mélange des matériaux fragmentés, la fraction des matériaux contaminants. Les mailles de crible étaient de 0-4 mm et on a retiré 0,04 tonnes de matériaux contaminants---représentant 0,18% en poids du flux entrant.

b) Une étape de séparation aéraulique, par flux gazeux, comportant une entrée du mélange de matériaux provenant de l'étape a) et trois sorties pour l'extraction de fractions de matériaux séparés dont la première fraction (b_1) consiste en une fraction de matériaux polymères de synthèse ultra légers et/ou expansés, la deuxième fraction (b_2) consiste en une fraction de matériaux lourds présents dans le mélange et la troisième fraction (b_3) consiste en une fraction des matériaux polymères de synthèse à valoriser se présentant sous une forme fragmentée allant d'un état rigide à un état souple. Pour ce faire, le flux de matériaux provenant de l'étape a), débarrassé au moins pour partie de la fraction des matériaux contaminants, a été soumise à une séparation par tri aéraulique dans deux séparateurs (B) et (C) couplés.

Dans le premier séparateur aéraulique (B), la fraction (b_1) représentant 0,52 tonnes de matériaux

5 dits légers a été traitée par aspiration et les fractions b_2 et b_3 extraites par le fond du séparateur aéraulique (B) et représentant 21,84 tonnes de matériaux dits lourds ont été recueillies pour être traitées dans le séparateur aéraulique (C). La fraction (b_1) représente 2,32% en poids de légers éliminés par rapport au flux entrant.

Le mélange des fractions (b_2)+(b_3) représente 97,5% en poids de matériaux lourds.

10 Le mélange des fractions (b_2) et (b_3) représentant 20,84 tonnes a été introduit dans le deuxième séparateur de tri aéraulique (C). La fraction (b_2) constituée de matériaux contaminants tels que des métaux,... représentant une masse de 2,82 tonnes, est
15 extraite par le fond du séparateur aéraulique (C).

La fraction (b_3), également extraite du séparateur (C), constituée des matériaux polymères valorisables représente une masse de 19,02 tonnes, soit 84,91% en poids par rapport à la masse du flux introduit à
20 préconcentrer.

c) Une étape de broyage de la fraction (b_3) des matériaux polymères à valoriser provenant de l'étape b), à la maille de libération des matériaux
25 contaminants inclus, adhérant ou assemblés aux fragments de la fraction des matériaux polymères à valoriser. Cette étape de broyage est effectuée dans la zone (E), Le broyage se pratiquant sur une grille de 25 mm.

30 d) Une seconde étape de séparation aéraulique par flux gazeux dans la zone (H) de la fraction des matériaux polymères de synthèse à valoriser provenant de l'étape c) de broyage pour en éliminer au moins pour
35 partie la fraction des matériaux contaminants

libérés lors du broyage et en extraire la fraction des matériaux valorisables constituant le mélange souhaité, pré-concentré en matériaux valorisables, contenant encore des contaminants.

5 Cette zone de séparation aéraulique, qui comporte non seulement une séparation par flux gazeux mais également un moyen de criblage, est formée par un dispositif de séparation modulaire tel que par exemple commercialisé par la société WESTRUP.

10

De cette zone de séparation aéraulique et de criblage :

- 15 ✓ Une fraction (d_3) représentant 18,36 tonnes de matériaux polymères de synthèse valorisables, essentiellement des thermoplastiques et un peu de thermodurcissables, a été extraite sous forme de paillettes, de plaquettes et autres broyats représentant 82% en poids de la masse totale du flux entrant dans la préconcentration,
- 20 ✓ Une fraction (d_2) représentant 0,14 tonnes de matériaux contaminants lourds formée de métaux et de morceaux de fils électriques a été éliminée par criblage, représentant 0,63% en poids de la masse totale du flux entrant dans la préconcentration,
- 25 ✓ Une fraction (d_1) représentant 0,52 tonnes de matériaux également valorisables a été séparée par aspiration comprenant des mousses résiduelles de polymères, des caoutchoucs fins, des matériaux polymères thermoplastiques et thermodurcissables,
- 30 sous forme de poudre de paillettes, de plaquettes, représentant 2,32% en poids de la masse totale du flux entrant dans la préconcentration.

La fraction d_3 , mélange de polymères de synthèse usagés

35 valorisables sortant de l'étape d) mais de densités

éminemment variables comprises dans un intervalle de 0,900 à 1,400 est soumise à un traitement de séparation par densité en milieu aqueux, dans la zone (J), à un seuil de densité $ds \geq 1,2$ pour effectuer une première sélection par densité.

Cette séparation est réalisée par densité au seuil de densité choisi 1,2 dans un milieu dense formé d'une suspension aqueuse de CaCO_3 pulvérulent dispersé dans la phase aqueuse et stabilisée à la valeur $ds=1,2$ au moyen d'un agent hydrosoluble de stabilisation qui est un copolymère acrylique hydrosoluble ayant au moins une fonction phosphate.

Le milieu dense de séparation se compose :

- ✓ D'une phase aqueuse ayant une conductivité de 6,9 ms et un pH de 7,26
- ✓ De carbonate de calcium pulvérulent dont la dimension diamétrale médiane est de 1 μm et dont la coupe granulométrique est de 5 μm (OMYALITE 90® commercialisée par la société OMYA), à raison de 362 g/litre
- ✓ 0,25% en poids sec/sec par rapport au CaCO_3 d'un agent hydrosoluble de stabilisation qui est le DV 167 commercialisé par la société COATEX.

Cette séparation au seuil de densité $ds=1,2$ conduit à l'obtention de deux fractions :

- ✓ une première fraction e_1 de densité inférieure à 1,2, représentant 17,15 tonnes de matériaux valorisables (76,56% en poids du flux entrant), contenant en particulier les polyéthylène (PE), polypropylène

(PP), polystyrène choc et/ou cristal ignifugé ou non (PS), copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) ignifugé ou non, polypropylène chargé de 5% à 40% en poids de talc, et autres matériaux polymères et

- 5
- ✓ une autre fraction e_2 de densité supérieure ou égale à 1,2, représentant 1,2 tonnes de matériaux valorisables (5,40% en poids du flux entrant), se présentant sous la forme d'un mélange comprenant du
- 10 chlorure de polyvinyle, polyester insaturé chargé, les polyuréthanes chargés ou autres.

La fraction e_1 , mélange de polymères usagés à valoriser sortant de l'étape (J), est soumise à un traitement de

15 séparation par densité en milieu aqueux, dans la zone (L), au seuil de densité $ds=1,000$, pour en extraire un flux surnageant (f_1) qui est un mélange de (PE) et (PP) et un flux coulant (f_2) comprenant les autres polymères usagés à valoriser.

20

Le flux surnageant (f_1), qui représente 23,40% en poids de la fraction (e_1), est soumis à un traitement de séparation par densité en un milieu hydro-alcoolique (eau et isopropanol) au seuil de densité précis $ds=0,930$

25 permettant de récupérer :

- la totalité du polypropylène présent qui surnage, représentant 14,74% en poids de la fraction e_1 (2,528 T)
 - la totalité du polyéthylène présent qui coule,
- 30 représentant 8,66% en poids de la fraction e_1 (1,485 T)

ces deux matériaux polymères usagés, finement séparés, étant directement valorisables sous forme de granulés obtenus par leur extrusion.

Le flux coulant (f_2) qui représente 76,60% en poids de la fraction (e_1), formé d'un mélange de polystyrène cristal et/ou choc ignifugé ou non, sans charge, d'un copolymère d'acrylonitrile-butadiène-styrène non chargé mais pour
 5 certaines fractions ignifugé et de polypropylène chargé de talc de 5% à 40% constitue la fraction des matériaux polymères usagés, dont les densités sont comprises dans l'intervalle 1,000 à 1,199, bornes comprises, et qui sont à séparer selon l'invention.

10

La fraction f_2 , mélange de polymères de synthèse usagés valorisables sortant du séparateur (L) est soumise à un traitement de séparation par densité en milieu aqueux, dans la zone (N), à un seuil de densité " ds "=1,100.

15

Cette séparation est réalisée par densité au seuil de densité choisi 1,100 dans un milieu dense formé d'une suspension aqueuse de CaCO_3 pulvérulent dispersé dans la phase aqueuse et stabilisée à la valeur $ds=1,100$ au moyen
 20 d'un agent hydrosoluble de stabilisation qui est un copolymère acrylique hydrosoluble ayant au moins une fonction phosphate.

Le milieu dense de séparation se compose :

25

- ✓ D'une phase aqueuse ayant une conductivité de 6,9 ms et un pH de 7,26
- ✓ De carbonate de calcium pulvérulent dont la dimension diamétrale médiane est de 1 μm et dont la coupe granulométrique est de 10 μm (OMYALITE 50 commercialisée par la société OMYA), à raison de
 30 169,5 g/litre.
- ✓ 0,25% en poids sec/sec par rapport au CaCO_3 d'un agent hydrosoluble de stabilisation qui est le DV 167 commercialisé par la société COATEX.
 35

Cette séparation au seuil de densité $\rho_s=1,100$ conduit à l'obtention de deux fractions :

- 5 ✓ une première fraction g_1 de densité inférieure à 1,100, représentant 11,317 tonnes de matériaux valorisables (51,82% en poids du flux entrant), contenant en particulier du polystyrène (PS), copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), polypropylène chargé talc, et autres matériaux polymères et
- 10 ✓ une autre fraction g_2 de densité supérieure ou égale à 1,100, représentant 1,820 tonnes de matériaux valorisables (8,13% en poids du flux entrant), se présentant sous la forme d'un mélange comprenant du
- 15 polypropylène chargé en talc, du polystyrène chargé et/ou ignifugé, des copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) chargés et/ou ignifugés, ou autres matériaux polymères.

20 Le flux g_1 est en fait formé :

- 25 - d'un mélange de polystyrènes cristal ou choc, traités ou non pour les rendre ignifugés et/ou adjuvantés au moyen de divers agents connus. C'est pourquoi l'intervalle des densités de ces divers polystyrènes est compris entre 1,000 et 1,080.
- 30 - d'un mélange copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène, dont la densité vraie est déterminée par les quantités relatives des trois monomères mis en œuvre, par des adjuvantations éventuelles et par les traitements d'ignifugation expliquant l'intervalle des densités de ces divers (ABS) qui est compris entre 1,000 et également 1,080.

- d'un mélange de polypropylène chargé en talc dont la teneur en % en poids de talc peut évoluer de 5% à 20%. Dès lors, l'intervalle de densité du polypropylène chargé talc est aussi compris entre 1,000 et 1,080.

Ce flux g_1 est, dès lors, soumis à une séparation par classe de densité croissante au moyen d'un milieu dense de séparation se composant :

- d'une phase aqueuse ayant une conductivité de 6,9 ms et un pH de 7,26,

- de carbonate de calcium pulvérulent de dimension diamétrale médiane de 1 μ m et dont la coupe granulométrique est de 5 μ m (OMYALITE 90@ commercialisée par la société OMYA) dont les quantités pondérales pour chaque densité sont exprimées dans le tableau II suivant

- de 0,25% en poids sec/sec par rapport au CaCO_3 de l'agent hydrosoluble de stabilisation qui est un copolymère acrylique hydrosoluble phosphaté commercialisé par la société COATEX.

Pour ce faire et dans chaque classe de densité connue représentée dans le tableau II, la phase surnageante est récupérée et analysée, et la phase plongeante est recueillie puis soumise à une densité supérieure à la précédente en donnant pour chaque classe une phase surnageante analysée et une phase plongeante soumise à son tour à une densité supérieure.

Tableau II :

Densité ds établie comme seuil de séparation	CaCO ₃ en g/l pulvérulent pour créer ds	Limites de chaque classe de densité	% en poids dans chaque classe		
			De PS	d'ABS	de PP talc
1,020	32,30	[1,000 à 1,020[1,20%	0,60%	6,40%
1,042	68,70	[1,020 à 1,042[22,30%	0,00%	16,40%
1,050	82,20	[1,042 à 1,050[35,60%	1,60%	17,20%
1,053	87,30	[1,050 à 1,053[10,00%	3,20%	8,00%
1,055	90,70	[1,053 à 1,055[8,20%	5,60%	3,20%
1,058	95,80	[1,055 à 1,058[4,00%	6,40%	5,20%
1,060	99,20	[1,058 à 1,060[9,10%	14,40%	7,60%
1,065	107,80	[1,060 à 1,065[5,60%	17,20%	10,40%
1,070	116,50	[1,065 à 1,070[2,80%	25,20%	9,20%
1,080	133,90	[1,070 à 1,080[1,20%	24,00%	16,00%
1,090	151,60	[1,080 à 1,090[0,00%	1,00%	0,40%
1,100	169,50	[1,090 à 1,100[0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL			100,00%	100,00%	100,00%

Les quantités de la CaCO₃ mises en œuvre dans chaque classe
 5 de densité sont déterminées par la mesure de la densité et
 peuvent varier selon la pureté du CaCO₃ utilisé.

Comme le tableau II le montre,

- 5 - le PS est majoritairement présent dans
 l'intervalle de densité [1,020-1,055[,
 constituant un premier groupe relatif au PS
 cristal, mais un deuxième groupe de densité se
 manifeste dans l'intervalle [1,055-1,070[qui
10 est relatif au PS choc, sans omettre que
 certains PS présents sont vraisemblablement
 ignifugés. Ces diverses classes de densité sont
 statistiquement justifiées par la présence de
 plusieurs familles de PS dans ce polymère usagé
 à valoriser.
- 15 - L'ABS est également distribué dans plusieurs
 classes de densité, mais sa présence est
 majoritaire dans l'intervalle de densité
 [1,058-1,080[. Dans le cas de l'ABS, il
 apparaît également une distribution large des
20 densités en raison de la présence de plusieurs
 types d'ABS dont les compositions peuvent
 varier par les quantités relatives de leurs
 monomères et également par la présence d'agents
 d'ignifugation.
- 25 - Le PP talc est aussi distribué dans plusieurs
 classes par des variations importantes de
 densité en raison de la présence de la charge
 de talc qui peut varier de 5% en poids à 20% en
30 poids.

Pour réaliser la séparation effective du PS, de l'ABS et
du PP talc présents dans une même classe de densité, le
mélange des matériaux polymères usagés à valoriser extrait

de chaque classe de densité du tableau II, est soumis à une nouvelle séparation par densité croissante ou décroissante au moyen d'un milieu dense de séparation se composant :

- 5 - D'une phase aqueuse ayant une conductivité de 6,9 ms et un pH de 7,26,
- De carbonate de calcium pulvérulent de dimension diamétrale médiane de 1 μm et dont la
- 10 - coupe granulométrique est de 5 μm (OMYALITE 90® commercialisée par la société OMYA) et dont les quantités pondérales sont exprimées dans le tableau III suivant
- 15 - De 0,25% en poids sec/sec par rapport au CaCO_3 de l'agent hydrosoluble de stabilisation qui est un copolymère hydrosoluble phosphaté DV 167 commercialisé par la société COATEX.
- 20 A titre d'exemple, deux classes seulement de séparation par densité, issues du tableau II, sont sélectionnées et traitées conformément à l'invention, pour illustrer la capacité du procédé de séparation sélective pour l'établissement de suspensions séparatives stables et
- 25 invariables en densité, quand est créé le niveau de densité "ds" choisi comme seuil de séparation des divers matériaux polymères usagés à séparer, le niveau de précision de la densité pouvant atteindre en valeur absolue $|0,001|$, c'est-à-dire pouvant atteindre autour de
- 30 la valeur "ds" choisie une précision par rapport à cette valeur "ds" de $\pm 0,0005$.

Il est toutefois rappelé que des polymères usagés de nature chimique différente mais de densité exactement

identique ne sont pas séparables par le procédé de l'invention et nécessitent d'autres moyens de séparation basés sur d'autres critères.

- 5 Les deux classes de densité issues du tableau II, et traitées selon le procédé de l'invention sont les suivantes :

[1,042 à 1,050[

et [1,065 à 1,070[

- 10 Pour ce faire et dans chaque classe de densité connue représentée dans le tableau III, la phase surnageante est récupérée et analysée, et la phase plongeante est recueillie puis soumise à une densité supérieure à la précédente en donnant pour chaque classe une phase
- 15 surnageante analysée et une phase plongeante soumise à son tour à une densité supérieure.

- Cette séparation très sélective a donné, pour chaque classe, les résultats consignés classe par classe dans le
- 20 Tableau III suivant :

Tableau III :

Densité ds établie comme seuil de séparation	CaCO ₃ en g/l pulvérulent pour créer ds	Limites de chaque classe de densité	% en poids dans chaque classe		
			De PS	d'ABS	de PP talc
1,043	70,40	[1,042-1,043[0,000	0,000	0,609
1,044	72,80	[1,043-1,044[0,000	0,000	0,610
1,045	74,50	[1,044-1,045[0,000	0,000	0,756
1,046	76,20	[1,045-1,046[0,000	0,000	1,025
1,047	77,20	[1,046-1,047[0,000	0,000	0,305
1,048	78,80	[1,047-1,048[0,000	0,000	0,920
1,049	80,50	[1,048-1,049[7,100	0,000	3,050
1,050	82,20	[1,049-1,050[15,125	0,000	9,125
1,066	109,60	[1,065-1,066[1,050	0,115	6,125
1,067	111,30	[1,066-1,067[0,920	0,320	1,952
1,068	113,00	[1,067-1,068[1,250	0,825	1,060
1,069	114,70	[1,068-1,069[1,063	5,690	0,743
1,070	116,50	[1,069-1,070[1,317	10,250	0,520

- Comme le Tableau III le révèle, le procédé selon l'invention assure une excellente maîtrise dans la séparation sélective par densité des matériaux polymères présents, la sensibilité de la densité de séparation atteignant $\pm 0,0005$ par rapport au seuil de densité choisi « ds ».
- Toutefois, des matériaux polymères de même densité mais de composition différente sont présents dans le mélange industriel initial traité dans cet exemple de telle sorte que d'autres moyens de séparation doivent être mis en œuvre pour séparer dans chaque fraction, de polymères de densité identique, chaque type de polymère présent.

Exemple 2 : (conforme à la figure 2)

Sur un site de broyage industriel de véhicules automobiles en fin de vie et après la séparation de la majeure partie des divers métaux à récupérer, un flux de 22,92 tonnes de matériaux valorisables issus de cette séparation, formé d'un mélange de polymères de synthèse usagés à valoriser et de matériaux contaminants à éliminer est soumis à une phase de préconcentration comme décrit dans l'exemple 1 afin de sélectionner dans ce mélange de matériaux polymères usagés des matériaux polymères usagés à valoriser appartenant à l'intervalle de densité allant de 1,000 à 1,600 à traiter selon l'invention, la borne inférieure étant incluse, la borne supérieure étant exclue, afin de permettre la récupération du chlorure de polyvinyle (PVC).

La composition du flux de matériaux entrant dans la phase de préconcentration est donnée dans le tableau IV ci-après.

Tableau IV :

Matériaux	Composition et granulométrie	Teneur en % en poids
Polymères	PE, PP, PS, ABS, PP Talc, PVC,... sous forme fragmentée	19% en poids
Caoutchouc et/ou élastomères	Tous types de joints et/ou de gainages isolants de câbles électriques	77% en poids
Métaux	Fragments de métaux ferreux mais surtout non ferreux : cuivre, aluminium...	4% en poids

La préconcentration est effectuée sur le flux précité, et consiste à traiter le mélange des matériaux issus de
5 broyage se présentant sous une forme fragmentée, pour en éliminer au moins pour partie les matériaux contaminant les matériaux valorisables. Ledit mélange à traiter comprenant :

- 10 ✓ Une fraction de matériaux valorisables, qui sont des matériaux polymères de synthèse non expansés, de nature et/ou de compositions et/ou de facteurs de forme multiples, se présentant sous l'aspect de fragments allant d'un état rigide à un état souple,
- 15 ✓ Des fractions de matériaux contaminants formés de matériaux métalliques et/ou de matériaux organiques autres que les matériaux polymères non expansés et/ou des matériaux polymères de synthèse dans un état

expansé, comporte les étapes de traitement telles que décrites dans l'exemple 1 :

5 a) Une première étape de séparation mécanique en
(A) par criblage et/ou facteur de forme pour
extraire au moins pour partie du mélange des
matériaux fragmentés, la fraction des matériaux
contaminants. Les mailles de crible étaient de
0-4 mm et on a retiré 0,2 tonnes de matériaux
10 contaminants représentant 0,87% en poids du flux
entrant.

15 b) Une étape de séparation aéraulique, par flux
gazeux, du mélange de matériaux provenant de
l'étape a) dans deux séparateurs aérauliques (B)
et (C) couplés. Dans le premier séparateur
aéraulique (B), la fraction (b_1) représentant
0,46 tonnes de matériaux dits légers a été
traitée par aspiration et les fractions b_2 et b_3
20 extraites par le fond du séparateur aéraulique
(B) et représentant 22,26 tonnes de matériaux
dits lourds ont été recueillies pour être
traitées dans le séparateur aéraulique (C). La
fraction (b_1) représente 2,01% en poids de
25 légers éliminés.

Le mélange des fractions (b_2)+(b_3) représente
97,12% en poids de matériaux lourds.

30 Le mélange des fractions (b_2) et (b_3)
représentant 22,26 tonnes a été introduit dans
le deuxième séparateur de tri aéraulique (C). La
fraction (b_2) constituée de matériaux
contaminants tels que des métaux,... représentant
une masse de 12,84 tonnes, est extraite par le

fond du séparateur aéraulique (C), soit 56,02% de la masse entrante.

5 La fraction (b_3), également extraite du séparateur (C), constituée des matériaux polymères valorisables représente une masse de 9,42 tonnes, soit 41,10% en poids par rapport à la masse du flux introduit à préconcentrer.

10 c) Une étape de broyage dans la zone (E) sur grille de 25 mm de la fraction (b_3) des matériaux polymères à valoriser provenant de l'étape b), à la maille de libération des matériaux contaminants inclus, adhérant ou assemblés aux fragments de la fraction des matériaux polymères
15 à valoriser.

20 d) Une seconde étape de séparation aéraulique par flux gazeux dans la zone (H) de la fraction des matériaux polymères de synthèse à valoriser provenant de l'étape c) de broyage. Cette zone de séparation aéraulique comporte non seulement une séparation par flux gazeux mais également un moyen de criblage (par exemple dispositif de séparation modulaire de la société WESTRUP).

25

De cette zone de séparation aéraulique et de criblage (H) :

30 ✓ Une fraction (d_1) représentant 4,82 tonnes de matériaux également valorisables a été séparée par aspiration comprenant des mousses résiduelles de polymères, des caoutchoucs fins, des matériaux polymères thermoplastiques et thermodurcissables, sous forme de poudre de paillettes, de plaquettes,

représentant 21,03% en poids de la masse totale du flux entrant dans la préconcentration,

✓ Une fraction (d_2) représentant 0,10 tonnes de matériaux contaminants lourds formée de métaux et de morceaux de fils électriques, et autres, a été éliminée par criblage, représentant 0,44% en poids de la masse totale du flux entrant dans la préconcentration,

✓ Une fraction (d_3) représentant 4,50 tonnes de matériaux polymères de synthèse valorisables, essentiellement des thermoplastiques et un peu de thermodurcissables, a été extraite sous forme de paillettes, de plaquettes et autres broyats représentant 19,63% en poids de la masse totale du flux entrant dans la préconcentration,

La fraction d_3 , mélange de polymères de synthèse usagés, valorisables sortant de l'étape d) mais de densités éminemment variables comprises dans un intervalle de 0,900 à 1,600 est soumise à un traitement de séparation par densité en milieu aqueux, dans la zone (J), à un seuil de densité $ds \geq 1,500$ pour effectuer une première sélection par densité.

Cette séparation est réalisée par densité au seuil de densité choisi 1,500 dans un milieu dense formé d'une suspension aqueuse de CaCO_3 pulvérulent dispersé dans la phase aqueuse et stabilisée à la valeur $ds=1,5$ au moyen de l'agent hydrosoluble de stabilisation qui est un copolymère acrylique hydrosoluble ayant au moins une fonction phosphate.

Le milieu dense de séparation se compose :

- ✓ D'une phase aqueuse ayant une conductivité de 9,8 ms et un pH de 6,90,
- ✓ De carbonate de calcium pulvérulent dont la dimension diamétrale médiane est de 2 μm et dont la coupe granulométrique est de 20 μm (OMYALITE 50@ commercialisée par la société OMYA), à raison de 1132 g/litre
- ✓ 0,3% en poids sec/sec par rapport au CaCO_3 d'un agent hydrosoluble de stabilisation qui est le DV 167 commercialisé par la société COATEX.

Cette séparation au seuil de densité $\text{ds}=1,5$ conduit à l'obtention de deux fractions :

- ✓ une première fraction e_1 de densité inférieure à 1,5, représentant 4,05 tonnes de matériaux valorisables (17,67% en poids du flux entrant), contenant en particulier les polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polystyrène choc et/ou cristal ignifugé ou non (PS), copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) non chargé ignifugé ou non, polypropylène chargé de 5% à 40% en poids de talc, des chlorures de polyvinyles (PVC) non chargés et autres
- ✓ une autre fraction e_2 de densité supérieure ou égale à 1,5, représentant 0,45 tonnes de matériaux valorisables (1,96% en poids du flux entrant), se présentant sous la forme d'un mélange comprenant chlorure de polyvinyle chargé, les polyuréthanes chargés ou autres.

La fraction e_1 , mélange de polymères usagés à valoriser sortant de l'étape (J), est soumise à un traitement de séparation par densité en milieu aqueux, dans la zone (L),

au seuil de densité $ds=1,000$, pour en extraire un flux surnageant (f_1) qui est un mélange de (PE) et (PP) et un flux coulant (f_2) comprenant les autres polymères usagés à valoriser.

5

Le flux surnageant (f_1) qui représente 1,76 T soit 43,46% en poids de la fraction (e_1) est soumis à un traitement de séparation par densité en un milieu hydroalcoolique (eau et isopropanol) :

10 - au seuil de densité précis $ds=0,930$ permettant de récupérer :

- la totalité du polypropylène présent qui sur masse représentant 28,25% en poids de la fraction e_1 (1,144 T),

15 - la totalité du polyéthylène présent qui coule représentant 15,21% en poids de la fraction e_1 (0,616 T), les deux matériaux polymères usagés finement réparés étant directement valorisables sous forme de granulés par leur extrusion.

20 Le flux coulant (f_2) qui représente 2,290 T soit 56,54% en poids de la fraction (e_1), formé d'un mélange de polystyrène cristal et/ou choc ignifugé ou non, sans charge, d'un copolymère d'acrylonitrile-butadiène-styrène non chargé mais pour certaines fractions ignifugé, des
25 chlorures de polyvinyle non chargés, et de polypropylène chargé de talc de 5% à 40% constitue la fraction des matériaux polymères usagés, dont les densités sont comprises dans l'intervalle 1,000 à 1,500, bornes comprises, et qui sont à séparer selon l'invention.

30

La fraction f_2 , mélange de polymères de synthèse usagés valorisables sortant du séparateur (E) est soumise à un traitement de séparation par densité en milieu aqueux, dans la zone (N), à un seuil de densité " $ds=1,100$ ", pour
35 écarter et recueillir une partie des PS, ABS et PP talc.

Cette séparation est réalisée par densité au seuil de densité choisi 1,100 dans un milieu dense formé d'une suspension aqueuse de CaCO_3 pulvérulent dispersé dans la phase aqueuse et stabilisée à la valeur $ds=1,100$ au moyen
5 d'un agent hydrosoluble de stabilisation qui est un copolymère acrylique hydrosoluble ayant au moins une fonction phosphate.

Le milieu dense de séparation se compose :

10

- ✓ D'une phase aqueuse ayant une conductivité de 9,8 ms et un pH de 6,9
- ✓ De carbonate de calcium pulvérulent dont la dimension diamétrale médiane est de 2 μm et dont la coupe
15 granulométrique est de 20 μm (OMYALITE 50® commercialisée par la société OMYA), à raison de 169,5 g/litre
- ✓ 0,3% en poids sec/sec par rapport au CaCO_3 d'un agent hydrosoluble de stabilisation qui est le DV 167
20 commercialisé par la société COATEX.

Cette séparation au seuil de densité $ds=1,100$ conduit à l'obtention de deux fractions :

- ✓ une première fraction g_1 de densité inférieure à
25 1,100, représentant 1,44 tonnes de matériaux valorisables (6,47% en poids du flux entrant), contenant en particulier du polystyrène (PS), copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), polypropylène chargé talc, et autres matériaux
30 polymères qui est traitée conformément au traitement pratiqué dans l'exemple 1, pour cette fraction et
- ✓ une autre fraction g_2 de densité supérieure ou égale à 1,100, représentant 0,85 tonnes de matériaux

valorisables (3,71% en poids du flux entrant), se présentant sous la forme d'un mélange comprenant du polyvinylchlorure (PVC), du polypropylène chargé talc (charge supérieure à 20% en poids), du polystyrène et un copolymère d'acrylonitrile-Butadiène-styrène (ABS) chargés et/ou ignifugés, du polyuréthane (PU) chargé, du polyéthylène (PE) chargé, et autres qui est traitée en vue de valoriser chacun des polymères et plus particulièrement le PVC.

Le flux g_2 est en fait essentiellement constitué de PVC. Ce flux g_2 est dès lors introduit dans la série de séparateurs (Q) par classes de densité créées dans l'intervalle [1,100 à 1,500[, où il est soumis à une séparation par classe de densité croissante au moyen d'un milieu dense de séparation se composant :

- d'une phase aqueuse ayant une conductivité de 9,8 ms et un pH de 6,9,
- de carbonate de calcium pulvérulent de dimension diamétrale médiane de 3 μm et dont la coupe granulométrique est de 20 μm (OMYALITE 50® commercialisée par la société OMYA) dont les quantités pondérales pour chaque densité sont exprimées dans le tableau V suivant
- de 0,3% en poids sec/sec par rapport au CaCO_3 de l'agent hydrosoluble de stabilisation qui est un copolymère hydrosoluble phosphaté commercialisé par la société COATEX (DV 167).

Pour ce faire et dans chaque classe de densité connue représentée dans le tableau V, la phase surnageante est récupérée et analysée, et la phase plongeante est recueillie puis soumise à une densité supérieure à la

précédente en donnant pour chaque classe une phase surnageante analysée et une phase plongeante soumise à son tour à une densité supérieure.

Tableau V :

5

Densité ds établie comme seuil de séparation	CaCO ₃ en g/l pulvérulent pour créer ds	Limites de chaque classe de densité	% en poids dans chaque classe	PS	ABS	PP talc	PP	PE	Autres	PVC
		<1,000	30,6%	0	0	0	19,8	10,8	0	0
1,000	0,00	[1,000- 1,100[22,6%	12,6	6,2	3,8	0	0	0	0
1,100	169,5	[1,100- 1,350[31%	2	6,2	11,6	0	0	9,7	1,5
1,350	700,0	[1,350- 1,400[2,8%	0	0	0	0	0	2,4	0,4
1,400	834,5	[1,400- 1,450[3,5%	0	0	0	0	0	3	0,5
1,450	977,0	>1,450	9,5%	0	0	0	0	0	9	0,5
TOTAL			100,00 %	14,6	12,4	15,4	19,8	10,8	24,1	2,9

- Comme le Tableau V le révèle, le procédé de l'invention assure une excellente maîtrise dans la séparation sélective par densité des matériaux polymères présents, la sensibilité de la densité de séparation atteignant \pm 0,0005 par rapport au seuil de densité choisi « ds ».

- Toutefois, des matériaux polymères de même densité mais de composition différente sont présents dans le mélange industriel initial traité dans cet exemple de telle sorte que d'autres moyens de séparation doivent être mis en

œuvre pour séparer chaque fraction, de polymères de densité identique, chaque type de polymère présent.

Exemple 3 :

5

Pour confirmer la capacité du procédé selon l'invention de séparation sélective en milieu liquide dense des constituants d'un mélange de matériaux organiques, de synthèses qui sont des polymères de types différents, mais
10 pour certains très proches les uns des autres en densité, un mélange synthétique a été préparé ayant la composition en poids suivante, résumée dans le tableau VI :

Tableau VI :

15

Polymère	Densité mesurée	<u>Mélanges synthétiques</u>	
		Kilos Introduits	% en poids
Copolymère D'éthylène- propylène	0,900	350	46,06
Polystyrène	1,050	100	13,16
Copolymère d'éthylène- propylène chargé à 20% de talc	1,060	150	19,73
Copolymère acrylonitrile- butadiène- styrène	1,070	80	10,53
Polyamide 6	1,13	40	5,26
Chlorure de polyvinyle	1,38	40	5,26
Total		760	100%

Ce mélange est soumis à un traitement de séparation par densité dans un milieu liquide dense formé d'une suspension aqueuse de CaCO_3 pulvérulent dispersé dans la phase aqueuse et stabilisée à la valeur de densité d_s choisie au moyen d'un agent hydrosoluble de stabilisation qui est un copolymère acrylique hydrosoluble ayant au moins une fonction phosphate.

Le milieu dense de séparation se compose :

10

- D'une phase aqueuse ayant une conductivité de 6,9 ms et un pH de 7,26
- De carbonate de calcium pulvérulent dont la dimension diamétrale médiane est de 1 μm et dont la coupe granulométrique est de 5 μm (OMYALITE 90® commercialisée par la société OMYA), selon des quantités en g/l nécessaires pour créer des valeurs de densité « d_s » croissantes du milieu dense, depuis la valeur initiale $d_s=1,000$ jusqu'à la valeur $d_s=1,200$ pour assurer la séparation sélective.
- 0,25% en poids sec/sec par rapport au CaCO_3 de l'agent hydrosoluble de stabilisation qui est le DV 167 commercialisé par la société COATEX.

15

20

25

La séparation sélective se fait, dès lors, à travers des seuils de densité « d_s » croissants assurant l'obtention pour chaque seuil de densité « d_s », de deux fractions polymères, l'une surnageante de densité inférieure à « d_s », et l'autre plongeante de densité supérieure à « d_s ». Toutes les informations relatives à ces séparations sélectives sont réunies dans le Tableau VII suivant :

35

5 Tableau VII :

Densité ds établie comme seuil de séparation	CaCO ₃ pulvérulent en g/l pour créer ds	Types et quantités de polymères sélectivement séparés	% de polymères récupérés par rapport au mélange synthétique initial
1,000	0,00	348 kg de copo (E/P)	99,4
1,055	90,70	99 kg de PS	99,0
1,065	107,80	148,6 kg de copo (E/P) 20% talc	99,1
1,075	125,20	79,0 kg de ABS	98,8
1,200	361,60	39,5 kg de PA 6	98,8
> 1200		39,6 kg de PVC rigide	99,0

Comme il est possible de le constater, la séparation sélective des divers polymères présents dans le mélange synthétique initial par classe de densité croissante d'une suspension aqueuse de CaCO₃ en présence d'un agent de stabilisation de la suspension est précise et efficace, puisque chaque polymère présent dans le mélange initial est extrait sélectivement pour chaque seuil de densité « ds » choisi pour ce faire, sans qu'il y ait entraînement de l'un ou l'autre polymère dans des classes voisines, chaque classe de séparation sélective ayant fonctionnée

avec une excellente prévision et contenant que le seul polymère sélectionné.

- 5 Par rapport à la masse totale du mélange synthétique initial (760 kg), la perte de polymères au cours de la séparation sélective selon le procédé de l'invention est de 6,3 kg, c'est-à-dire de 0,83% en poids.

Revendications

1. Procédé de séparation sélective de chacun des
constituants d'un mélange de matériaux organiques de
5 synthèse, en particulier usagés et à valoriser par
recyclage, de densité au moins égale à 1, se présentant
sous une forme fragmentée, consistant à effectuer leur
séparation par l'introduction dudit mélange dans un milieu
liquide dense, qui est une suspension aqueuse de
10 particules pulvérulents dispersées en quantité adéquate
dans une phase aqueuse, pour créer un niveau de densité
« ds » choisi comme seuil de séparation des divers
matériaux organiques de synthèse fragmentés à séparer
sélectivement par type, caractérisé en ce que ladite
15 suspension séparative est rendue sélective, stable et
invariante en densité à un niveau de précision de $\pm 0,0005$
par rapport au seuil de densité « ds » choisi pour la
séparation sélective lorsqu'elle est formée :

20 a) de particules pulvérulentes de coupe
granulométrique d'au plus 30 μm , et très
préférentiellement d'au plus 5 μm ces particules solides
pulvérulentes ainsi dimensionnées étant dispersées et
présentes dans la phase aqueuse en quantité suffisante
25 pour atteindre le seuil de densité « ds » choisi,

b) d'un agent hydrosoluble de stabilisation des
caractéristiques rhéologiques et d'invariance de la
densité apparente « ds » à un niveau de précision de
 $\pm 0,0005$ par rapport à ladite densité « ds », de la
30 suspension de particules solides pulvérulentes,

c) d'une phase aqueuse.

2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que
les particules pulvérulentes sont d'origine naturelle et
35 choisies dans le groupe des matériaux minéraux
pulvérulents constitué par les argiles, appartenant aux
familles formées par le groupe des kaolinites, comprenant

Revendications

1. Procédé de séparation sélective par densité stable à un niveau de précision de $\pm 0,0005$ à l'égard d'un niveau de densité « ds » choisi comme seuil de séparation de densité, au moins égale à 1, de chacun des constituants d'un mélange de matériaux organiques de synthèse, en particulier usagés, à valoriser par recyclage, se présentant sous une forme fragmentée, consistant à effectuer leur séparation par différence de densité, dans une suspension aqueuse de particules solides pulvérulentes dispersées en quantité adéquate pour créer le niveau de densité « ds » choisi comme seuil de séparation de l'un au moins des constituants du mélange des matériaux organiques de synthèse fragmentés à séparer sélectivement, caractérisé en ce que la suspension de séparation sélective mise en œuvre est formée :

a) de particules solides pulvérulentes dimensionnellement sélectionnées, de coupe granulométrique d'au plus 30 μm , et très préférentiellement d'au plus 5 μm , ces particules solides pulvérulentes sélectionnées étant dispersées dans la phase aqueuse en quantité suffisante pour créer le seuil de densité « ds » choisi pour la séparation,

b) d'un agent hydrosoluble de stabilisation des caractéristiques rhéologiques et d'invariance de la densité « ds » au niveau de précision de $\pm 0,0005$ par rapport à ladite densité « ds », de ladite suspension de particules solides pulvérulentes.

2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que les particules pulvérulentes sont d'origine naturelle et choisies dans le groupe des matériaux minéraux pulvérulents constitué par les argiles, appartenant aux familles formées par le groupe des kaolinites, comprenant la kaolinite, la dickite, l'hälloysite, les kaolinites désordonnées, les serpentines, par le groupe des micas, en particulier la muscovite, la biotite et la paragonite, la pyrophyllite et le talc, les illites et la glauconite, par le groupe des montmorillonites,

la kaolinite, la dickite, l'halloysite, les kaolinites désordonnées, les serpentines, par le groupe des micas, en particulier la muscovite, la biotite et la paragonite, la pyrophyllite et le talc, les illites et la glauconite, par
 5 le groupe des montmorillonites, en particulier le beidellite, la stévensite, la saponite, et l'hectorite ; par le groupe des chlorites ; par le groupe des vermiculites ; par le groupe des argiles interstratifiées dont la structure unitaire est une combinaison des groupes
 10 précédents ; par le groupe des argiles fibreuses, en particulier l'attapulgite (palygorskite), la sépiolite ; par le groupe formé par le carbonate de calcium (la calcite), le carbonate de magnésium, la dolomie (carbonate double de calcium et de magnésium), le sulfate de calcium
 15 dihydraté (gypse), le talc, l'alumine, la silice, le dioxyde de titane, la zircone.

3. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que les particules pulvérulentes sont d'origine synthétique et
 20 choisies dans le groupe constitué par les poudres de verre, le carbonate de calcium précipité, les poudres métalliques.

4. Procédé selon l'une au moins des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que les particules pulvérulentes ont un
 25 diamètre médian d'au plus 5 μm et préférentiellement compris entre 1 μm et 0,005 μm .

5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que l'agent hydrosoluble de
 30 stabilisation des caractéristiques rhéologiques et d'invariance de la densité apparente « ds » de la suspension de particules solides pulvérulentes, est choisi dans le groupe constitué par les phosphates et
 35 polyphosphates, les esters alkylphosphates, alkylphosphonate, alkylsulfate, alkylsulfonate, la lignine, les lignosulfonates sous forme de sels de

en particulier le beidélite, la stévensite, la saponite, et l'hectorite ; par le groupe des chlorites ; par le groupe des vermiculites ; par le groupe des argiles interstratifiées dont la structure unitaire est une combinaison des groupes précédents ; par le groupe des argiles fibreuses, en particulier l'attapulгите (palygorskite), la sépiolite ; par le groupe formé par le carbonate de calcium (la calcite), le carbonate de magnésium, la dolomie (carbonate double de calcium et de magnésium), le sulfate de calcium dihydraté (gypse), le talc, l'alumine, la silice, le dioxyde de titane, la zircon.

3. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que les particules pulvérulentes sont d'origine synthétique et choisies dans le groupe constitué par les poudres de verre, le carbonate de calcium précipité, les poudres métalliques.

4. Procédé selon l'une au moins des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que les particules pulvérulentes ont un diamètre médian d'au plus 5 μm et préférentiellement compris entre 1 μm et 0,005 μm .


5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que l'agent hydrosoluble de stabilisation des caractéristiques rhéologiques et d'invariance de la densité apparente « ds » de la suspension de particules solides pulvérulentes, est choisi dans le groupe constitué par les phosphates et polyphosphates, les esters alkylphosphates, alkylphosphonate, alkylsulfate, alkylsulfonate, la lignine, les lignosulfonates sous forme de sels de calcium, de sodium, de fer, de chrome, de fer et de chrome, les copolymères d'anhydride maléique et d'acide styrène sulfonique, les copolymères de méthylacrylamide et d'acide (méthyl) acrylique substitués, neutralisés, estérifiés ou non, les copolymères, d'acide méthylacrylamido-alkyl sulfonique et de (méthyl)acrylamide, les polymères hydrosolubles d'acide acrylique mis en œuvre sous la forme acide ou, éventuellement, neutralisés en tout ou en partie par des agents alcalins et/ou

calcium, de sodium, de fer, de chrome, de fer et de chrome, les copolymères d'anhydride maléique et d'acide styrène sulfonique, les copolymères de méthylacrylamide et d'acide (méthyl) acrylique substitués, neutralisés, 5 estérifiés ou non, les copolymères, d'acide méthylacrylamido-alkyl sulfonique et de (méthyl)acrylamide, les polymères hydrosolubles d'acide acrylique mis en œuvre sous la forme acide ou, éventuellement, neutralisés en tout ou en partie par des 10 agents alcalins et/ou alcalino-terreux, par les amines salifiées par des ions monovalents et/ou polyvalents, et/ou estérifiées ou par les copolymères acryliques hydrosolubles disposant de fonctions phosphatées, phosphonées, sulfatées, sulfonées.

15

6. Procédé selon la revendication 5 caractérisé en ce que l'agent hydrosoluble de stabilisation est préférentiellement choisi parmi les copolymères acryliques hydrosolubles, répondant à la formule générale :


20



- Z est un motif de type phosphate, phosphonate, sulfate, sulfonate, ayant au moins une fonction acide libre, 25
- n prend une valeur comprise entre 0 et 95,
- p prend une valeur comprise entre 95 et 5,
- q prend une valeur comprise entre 0 et 95,

alcalino-terreux, par les amines salifiées par des ions monovalents et/ou polyvalents, et/ou estérifiées ou par les copolymères acryliques hydrosolubles disposant de fonctions phosphatées, phosphonées, sulfatées, sulfonées.

6. Procédé selon la revendication 5 caractérisé en ce que l'agent hydrosoluble de stabilisation est préférentiellement choisi parmi les copolymères acryliques hydrosolubles, répondant à la formule générale :



- Z est un motif de type phosphate, phosphonate, sulfate, sulfonate, ayant au moins une fonction acide libre,
- n prend une valeur comprise entre 0 et 95,
- p prend une valeur comprise entre 95 et 5,
- q prend une valeur comprise entre 0 et 95,
- le cumul de n+p+q étant égal à 100,
- R₁ et R₂ sont simultanément de l'hydrogène ou pendant que l'un est de l'hydrogène, l'autre est une fonction carboxylique estérifiée ou non par un alcool en C₁ à C₁₂,
- R₃ est de l'hydrogène ou un radical alkyl en C₁ à C₁₂,
- R₄ et R₅ sont, simultanément ou non, de l'hydrogène ou un radical alkyl en C₁ à C₁₂, un aryle substitué ou non, une fonction carboxylique estérifiée ou non par un alcool en C₁ à C₁₂,
- R₆ est un radical, qui établit le lien entre le motif Z et la chaîne polymérique, ce radical R₆ étant un alkylène de

- le cumul de $n+p+q$ étant égal à 100,
- R_1 et R_2 sont simultanément de l'hydrogène ou pendant que l'un est de l'hydrogène, l'autre est une fonction carboxylique estérifiée ou non par un alcool en C_1 à C_{12} ,
- R_3 est de l'hydrogène ou un radical alkyl en C_1 à C_{12} ,
- R_4 et R_5 sont, simultanément ou non, de l'hydrogène ou un radical alkyl en C_1 à C_{12} , un aryle substitué ou non, une fonction carboxylique estérifiée ou non par un alcool en C_1 à C_{12} ,
- R_6 est un radical, qui établit le lien entre le motif Z et la chaîne polymérique, ce radical R_6 étant un alkylène de formule $\{CH_2\}_r$ dans laquelle r peut prendre les valeurs de l'intervalle 1 à 12, un oxyde ou polyoxyde d'alkylène de formule $\{R_8-O\}_s$ dans laquelle R_8 est un alkylène en C_1 à C_4 et s peut prendre les valeurs de 1 à 30, ou encore une combinaison des deux formules $\{CH_2\}_r$ et $\{R_8-O\}_s$,
- R_7 est de l'hydrogène ou un radical alkyl en C_1 à C_{12} ,
- R_9 et R_{10} sont simultanément de l'hydrogène, ou pendant que l'un est de l'hydrogène, l'autre est un groupement carboxylique, un ester en C_1 à C_{12} , un alkyle en C_1 à C_{12} , un aryle en C_5 ou C_6 ou un alkylaryle,
- R_{11} est de l'hydrogène, un groupement carboxylique, un alkyle en C_1 à C_3 ou un halogène,
- R_{12} est un ester en C_1 à C_{12} , un amide substitué ou non, un alkyl en C_1 à C_{12} , un aryle en C_5 ou C_6 , un alkylaryle, un halogène, un groupement carboxylique ou encore un groupement alkyle ou aryle, phosphaté, phosphoné, sulfaté, sulfoné.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que dans le motif Z , les fonctions acides non libres sont occupées par un cation, un groupement ammonium, une amine,

formule $\text{-(CH}_2\text{)}_r$ dans laquelle r peut prendre les valeurs de l'intervalle 1 à 12, un oxyde ou polyoxyde d'alkylène de formule $\text{-(R}_8\text{-O)}_s$ dans laquelle R_8 est un alkylène en C_1 à C_4 et s peut prendre les valeurs de 1 à 30, ou encore une combinaison des deux formules $\text{-(CH}_2\text{)}_r$ et $\text{-(R}_8\text{-O)}_s$,

- R_7 est de l'hydrogène ou un radical alkyl en C_1 à C_{12} ,
- R_9 et R_{10} sont simultanément de l'hydrogène, ou pendant que l'un est de l'hydrogène, l'autre est un groupement carboxylique, un ester en C_1 à C_{12} , un alkyle en C_1 à C_{12} , un aryle en C_5 ou C_6 ou un alkylaryle,
- R_{11} est de l'hydrogène, un groupement carboxylique, un alkyle en C_1 à C_3 ou un halogène,
- R_{12} est un ester en C_1 à C_{12} , un amide substitué ou non, un alkyl en C_1 à C_{12} , un aryle en C_5 ou C_6 , un alkylaryle, un halogène, un groupement carboxylique ou encore un groupement alkylé ou aryle, phosphaté, phosphoné, sulfaté, sulfoné.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que dans le motif Z, les fonctions acides non libres sont occupées par un cation, un groupement ammonium, une amine, un alkyle en C_1 à C_3 , un aryle en C_5 ou C_6 substitué ou non, un alkylaryle, un ester en C_1 à C_{12} de préférence en C_1 à C_3 , ou un amide substitué.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que dans le cumul $n + p + q$, $n = 0$, quand $q > 0$ et $q = 0$ quand $n > 0$.

9. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que, dans les motifs R_1 et R_2 , l'alcool estérifiant la fonction carboxylique est de préférence en C_1 à C_4 .

10. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que, dans le motif R_3 , le radical alkyl est de préférence en C_1 à C_4 .

un alkyle en C_1 à C_3 , un aryle en C_3 ou C_6 substitué ou non, un alkylaryle, un ester en en C_1 à C_{12} de préférence en C_1 à C_3 , ou un amide substitué.

5 8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que dans le cumul $n + p + q$, $n = 0$, quand $q > 0$ et $q = 0$ quand $n > 0$.

9. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que, dans les motifs R_1 et R_2 , l'alcool estérifiant la
10 fonction carboxylique est de préférence en C_1 à C_4 .

10. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que, dans le motif R_3 , le radical alkyl est de préférence en C_1 à C_4 .

15 11. Procédé dans les motifs R_4 et R_5 , le radical alkyl est de préférence en C_1 à C_4 .

12. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que, dans les motifs R_4 et R_5 , l'alcool estérifiant la
20 fonction carboxylique est préférentiellement en C_1 à C_4 .

13. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que, dans le motif R_7 , le radical alkyl est
25 préférentiellement en C_1 à C_4 .

14. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que, dans les motifs R_5 et R_{10} , l'ester est préférentiellement en C_1 à C_3 .

30 15. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que, dans les motifs R_9 et R_{10} , l'alkyle est préférentiellement en C_1 à C_3 .

35 16. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que, dans le motif R_{12} , l'ester est préférentiellement en C_1 à C_5 .

11. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que dans les motifs R_4 et R_5 , le radical alkyl est de préférence en C_1 à C_4 .
12. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que, dans les motifs R_4 et R_5 , l'alcool estérifiant la fonction carboxylique est préférentiellement en C_1 à C_4 .
13. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que, dans le motif R_7 , le radical alkyl est préférentiellement en C_1 à C_4 .
14. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que, dans les motifs R_8 et R_{10} , l'ester est préférentiellement en C_1 à C_3 .
15. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que, dans les motifs R_9 et R_{10} , l'alkyle est préférentiellement en C_1 à C_3 .
16. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que, dans le motif R_{12} , l'ester est préférentiellement en C_1 à C_5 .
17. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que, dans le motif R_{12} , l'alkyl est de préférence en C_1 à C_3 .
18. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que la masse moléculaire des copolymères acryliques hydrosolubles formant l'agent de stabilisation, est comprise entre 5000 et 100 000.
19. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que les copolymères acryliques hydrosolubles formant l'agent de stabilisation sont au moins partiellement neutralisés, au moyen d'un agent de neutralisation choisi dans le groupe constitué par les hydroxydes de sodium, de potassium, d'ammonium, de calcium, de magnésium et les amines primaires, secondaires ou tertiaires, aliphatiques et/ou cycliques, en

17. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que, dans le motif R_{12} , l'alkyl est de préférence en C_1 à C_3 .
- 5 18. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que la masse moléculaire des copolymères acryliques hydrosolubles formant l'agent de stabilisation, est comprise entre 5000 et 100 000.
- 10 19. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que les copolymères acryliques hydrosolubles formant l'agent de stabilisation sont au moins partiellement neutralisés, au moyen d'un agent de neutralisation choisi
- 15 dans le groupe constitué par les hydroxydes de sodium, de potassium, d'ammonium, de calcium, de magnésium et les amines primaires, secondaires ou tertiaires, aliphatiques et/ou cycliques, en particulier les mono, di, tri
- 20 éthanolamines, les mono et diéthylamines, la cyclohexylamine, la méthylcyclohexylamine...
20. Procédé selon l'une au moins des revendications 1 à 19, caractérisé en ce que, la quantité pondérale de l'agent hydrosoluble de stabilisation exprime en % en
- 25 poids sec/sec dudit agent par rapport à la quantité pondérale de particules pulvérulentes mises en suspension, est comprise entre 0,02% et 5%, et préférentiellement entre 0,1% et 2%.
- 30 21. Procédé selon l'une au moins des revendications 1 à 20, caractérisé en ce que, la phase aqueuse a une conductivité d'au plus 50 ms et préférentiellement comprise entre 0,2 ms et 40 ms.
- 35 22. Procédé selon l'une au moins des revendications 1 à 21 caractérisée en ce qu'il est conduit dans au moins un séparateur hydraulique.

particulier les mono, di, tri éthanolamines, les mono et diéthylamines, la cyclohexylamine, la méthylcyclohexylamine...

20. Procédé selon l'une au moins des revendications 1 à 19, caractérisé en ce que, la quantité pondérale de l'agent hydrosoluble de stabilisation exprime en % en poids sec/sec dudit agent par rapport à la quantité pondérale de particules pulvérulentes mises en suspension, est comprise entre 0,02% et 5%, et préférentiellement entre 0,1% et 2%.

21. Procédé selon l'une au moins des revendications 1 à 20, caractérisé en ce que, la phase aqueuse a une conductivité d'au plus 50 ms et préférentiellement comprise entre 0,2 ms et 40 ms.

22. Procédé selon l'une au moins des revendications 1 à 21 caractérisée en ce qu'il est conduit dans au moins un séparateur hydraulique.

23. Procédé selon la revendication 22 caractérisé en ce que, quand ledit procédé est conduit dans un seul séparateur hydraulique, la densité « ds » choisie évolue :

- dans le sens croissant, par ajout contrôlé des particules pulvérulentes définies et de l'agent hydrosoluble de stabilisation dans la suspension présente dans ledit séparateur hydraulique, jusqu'à atteindre la nouvelle densité « ds » seuil choisie,

- dans le sens décroissant par ajout d'eau jusqu'à atteindre la nouvelle densité « ds » seuil choisie.

24. Procédé selon la revendication 23 caractérisé en ce que l'évolution de la densité de la suspension stable séparative, dans un sens croissant ou décroissant, s'effectue sous une agitation mécanique du milieu aqueux dense en cours de correction et/ou sous recirculation du milieu dense par

23. Procédé selon la revendication 22 caractérisé en ce que, quand ledit procédé est conduit dans un seul séparateur hydraulique, la densité « ds » choisie évolue :

5

- dans le sens croissant, par ajout contrôlé des particules pulvérulentes définies et de l'agent hydrosoluble de stabilisation dans la suspension présente dans ledit séparateur hydraulique, jusqu'à atteindre la

10

nouvelle densité « ds » seuil choisie,

- dans le sens décroissant par ajout d'eau jusqu'à atteindre la nouvelle densité « ds » seuil choisie.

15

24. Procédé selon la revendication 23 caractérisé en ce que l'évolution de la densité de la suspension stable séparative, dans un sens croissant ou décroissant, s'effectue sous une agitation mécanique du milieu aqueux dense en cours de correction et/ou sous recirculation du milieu dense par prélèvement dans le fond du séparateur hydraulique et réinjection au sommet dudit séparateur.

20

25. Procédé selon la revendication 22 caractérisé en ce que dans le cas où ledit procédé est conduit dans plusieurs séparateurs hydrauliques, les divers séparateurs sont placés les uns à la suite des autres, selon un système en cascade fonctionnant avec des suspensions stables ayant chacune un seuil de densité « ds » précis, dans un ordre croissant ou décroissant des densités.

25

26. Procédé selon l'une quelconque des revendications 22 à 25 caractérisé en ce que la densité seuil « ds » de la suspension aqueuse de séparation fine est contrôlée en continu par des moyens appropriés de mesure et soumise à correction dès lors qu'une dérive est perçue.

30

35

prélèvement dans le fond du séparateur hydraulique et réinjection au sommet dudit séparateur.

25. Procédé selon la revendication 22 caractérisé en ce que dans le cas où ledit procédé est conduit dans plusieurs séparateurs hydrauliques, les divers séparateurs sont placés les uns à la suite des autres, selon un système en cascade fonctionnant avec des suspensions stables ayant chacune un seuil de densité « ds » précis, dans un ordre croissant ou décroissant des densités.

26. Procédé selon l'une quelconque des revendications 22 à 25 caractérisé en ce que la densité seuil « ds » de la suspension aqueuse de séparation fine est contrôlée en continu par des moyens appropriés de mesure et soumise à correction dès lors qu'une dérive est perçue.

27. Procédé selon la revendication 26 caractérisé en ce que chaque séparateur hydraulique, est piloté quant à la densité du milieu dense qu'il contient au moyen de deux électrovannes s'ouvrant chacune sur deux circuits connectés à deux réservoirs, l'un des réservoirs contenant une suspension « mère » concentrée de particules pulvérulentes, stabilisée en agent hydrosoluble de stabilisation, permettant d'introduire une quantité déterminée de la suspension mère qui corrige vers le haut toute dérive vers un abaissement de la densité du milieu dense de séparation fine, l'autre réservoir contenant de l'eau permettant d'introduire une quantité déterminée d'eau qui corrige vers le bas toute dérive vers une augmentation de la densité du milieu dense de séparation fine.

28. Procédé selon la revendication 27 caractérisé en ce que dans chaque séparateur hydraulique, la mesure de la densité du milieu dense se fait en continu par des appareils de mesure adaptés qui déclenchent l'ouverture de l'une ou l'autre des électrovannes puis la fermeture dès lors que le niveau de densité seuil « ds » est atteint.

27. Procédé selon la revendication 26 caractérisé en ce que chaque séparateur hydraulique, est piloté quant à la densité du milieu dense qu'il contient au moyen de deux électrovannes s'ouvrant chacune sur deux circuits
5 connectés à deux réservoirs, l'un des réservoirs contenant une suspension « mère » concentrée de particules pulvérulentes, stabilisée en agent hydrosoluble de stabilisation, permettant d'introduire une quantité déterminée de la suspension mère qui corrige vers le haut
10 toute dérive vers un abaissement de la densité du milieu dense de séparation fine, l'autre réservoir contenant de l'eau permettant d'introduire une quantité déterminée d'eau qui corrige vers le bas toute dérive vers une augmentation de la densité du milieu dense de séparation
15 fine.

28. Procédé selon la revendication 27 caractérisé en ce que dans chaque séparateur hydraulique, la mesure de la densité du milieu dense se fait en continu par des
20 appareils de mesure adaptés qui déclenchent l'ouverture de l'une ou l'autre des électrovannes puis la fermeture dès lors que le niveau de densité seuil « ds » est atteint.

29. Procédé selon l'une quelconque des revendications 22 à
25 28 caractérisé en ce que chaque suspension dans chaque séparateur hydraulique est soumise à une recirculation par prélèvement de ladite suspension au fond dudit séparateur et réinjection dans la partie supérieure.

30 30. Utilisation du procédé selon l'une au moins des revendications 1 à 29, à la séparation sélective des matériaux polymères en mélange, en particulier usagés, issus de la destruction d'automobile et/ou de biens de consommation durables en fin de vie.

29. Procédé selon l'une quelconque des revendications 22 à 28 caractérisé en ce que chaque suspension dans chaque séparateur hydraulique est soumise à une recirculation par prélèvement de ladite suspension au fond dudit séparateur et réinjection dans la partie supérieure.

30. Utilisation du procédé selon l'une au moins des revendications 1 à 29, à la séparation sélective des matériaux polymères en mélange, en particulier usagés, issus de la destruction d'automobile et/ou de biens de consommation durables en fin de vie.





FIGURE 1





26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

0 825 83 85 87
0,15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

certa
N° 11235*03

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 0 W / 210103

Vos références pour ce dossier (facultatif)		BR1468
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03 12031
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Procédé de séparation sélective de matériaux organiques usagés fragmentés au moyen de suspensions aqueuses denses.		
LE(S) DEMANDEUR(S) : GALLOO PLASTICS S.A. 1 AVENUE DU PORT FLUVIAL 59250 HALLUIN		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1 Nom		de FERAUDY
Prénoms		Hugues
Adresse	Rue	LA GIRARDIERE
	Code postal et ville	161912101 CHARANTAY
Société d'appartenance (facultatif)		
2 Nom		SEINERA
Prénoms		Henri
Adresse	Rue	43 RUE LOUIS PASTEUR
	Code postal et ville	161916101 OULLINS
Société d'appartenance (facultatif)		
3 Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Le 15 octobre 2003 Michel GAUCHERAND, Mandataire IXAS CONSEIL : 422-5/070		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.